

Rapport

Test av stötupptagning, vertikal deformation samt bollstuds
enligt EN - standard

Beskrivning

Företag	ISODRÄN AB
Grusbädd	100 mm
ISODRÄNSKIVA	70
Fiberhöjd	60 mm
Ifyllnad, sand	10 mm
Ifyllnad, granulat	30 mm

Test resultat

Stötupptagning (SS-EN 14808)			
Position 1	Position 2	Position 3	Medelvärde
71 %	70 %	71 %	71 %
Vertikal deformation (SS-EN 14809)			
6.7 mm	7.2 mm	7.5 mm	7.1 mm
Bollstuds (SS-EN 12235)			
60 cm			60 cm