

## Rapport

Test av stötupptagning, vertikal deformation samt bollstuds  
enligt EN - standard

## Beskrivning

Företag	ISODRÄN AB
Grusbädd	50 mm
ISODRÄNSKIVA	70
Fiberhöjd	60 mm
Ifyllnad, sand	10 mm
Ifyllnad, granulat	30 mm

## Test resultat

Stötupptagning (SS-EN 14808)			
Position 1	Position 2	Position 3	Medelvärde
73 %	75 %	76 %	73 %
Vertikal deformation (SS-EN 14809)			
10.3 mm	11.3 mm	9.9 mm	10.5 mm
Bollstuds (SS-EN 12235)			
61 cm			61 cm