

## Rapport

Test av stötupptagning, vertikal deformation samt bollstuds  
enligt EN - standard

## Beskrivning

Företag	ISODRÄN AB
Grusbädd	50 mm
ISODRÄNSKIVA	95
Fiberhöjd	60 mm
Ifyllnad, sand	10 mm
Ifyllnad, granulat	30 mm

## Test resultat

Stötupptagning (SS-EN 14808)			
Position 1	Position 2	Position 3	Medelvärde
74 %	72 %	72 %	73 %
Vertikal deformation (SS-EN 14809)			
13.0 mm	11.0 mm	9.2 mm	11.0 mm
Bollstuds (SS-EN 12235)			
73 cm			73 cm